

ROKU® V8 Gipsfaserplatte

Brandverhalten A1 (nichtbrennbar) gemäß EN 15283-2-GF-C1

Produktbeschreibung


Die ROKU® V8 Gipsfaserplatte wird aus verschiedenen Gipsarten unter Beimengung von Zellulosefasern hergestellt. Die Platte ist hochbelastbar, baubiologisch unbedenklich und verfügt über eine hohe Kantenstabilität.

Einsatzbereiche

- Als Flächenisolierung in Brandschutztüren
- Innenbereich
- Feuchtraum geeignet
- Als Isolierung für Rohrrahmenkonstruktionen

Technische Daten

Zusammensetzung:	Abgebundener Naturgips mit Zellulosefasern
Materialstruktur:	Festes Plattenmaterial
Oberflächenbeschaffenheit:	Beidseitig glatt
Rohdichte [kg/m ³]:	Ca. 1100
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]:	0,280 ¹⁾
pH-Wert:	7



Lieferformen

Länge:	2600 und 3030 mm ± 1,0 mm
Breite:	1270 mm ± 1,0 mm
Dicken:	15, 18, 22 bis 40 mm ± 0,3 mm

Sonderformate, Zuschnitte oder Formteile sind auf Anfrage erhältlich und werden nach DIN 7715-5 gefertigt. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise sowie das Sicherheitsdatenblatt!

Verarbeitung und Lagerung

Verarbeitung:	Auf Minimierung von Staub achten.
Lagerung:	In trockener Umgebung zwischen - 20 °C und + 50 °C lagern.

Hinweis

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Klebverbindungen sind gemäß DIN 2304 qualifiziert auszuführen.